

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E PARA GRANDES FORMATOS

Excelentes resistências mecânicas | Assentamento de revestimento em dry wall
Ambiente Externo e Interno | Assentamento e Sobreposição



Indicado para:

Assentamentos de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos de até 1,5m x 1,5m; Pisos e paredes em áreas internas ou externas, inclusive de alto tráfego que exigem alta flexibilidade e resistência mecânica; Ardósia e pedras naturais até 60x60 cm; Azulejo sobre azulejo até 60 x 60cm, porcelanato sobre porcelanato até 80x80 cm; Pastilhas de 10x10 cm e revestimentos para fachadas com peças de 60x60 cm até 3 pavimentos de altura; Assentamento de revestimento em dry wall; Indicada também para revestimento em ambientes especiais como piscinas aquecidas, saunas e reservatórios. Sua cor branca, evita manchas em superfícies claras.

Bases para aplicação:

Emboço e argamassa de contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, superfícies de concreto há mais de 28 dias, conforme NBR 13.754.

Não Indicado para:

Não é indicado para assentamento de pisos e revestimentos em lajeiras, churrasqueiras e frigoríficos. Bases com pinturas que impeçam a boa aderência do produto.

Desempenho do produto:

Aderência:
Cura ambiente: 1,30MPa;
Cura submersa: 1,10 MPa;
Cura em estufa: 1,00MPa;
Tempo em aberto 15 minutos: 1,10 MPa;
Deslizamento ≤ 7 mm;
Produto conforme NBR 14081/2012.

Embalagem e estocagem:

Saco de papel com 20Kg | Cor Branca;
Validade 6 meses a partir da data de fabricação;
Estocagem: Local seco, arejado, elevado do solo.

Consumo:

4,0 a 5,0 kg/m² para camada simples (peças até 900 cm² de área);
7,0 a 8,0 kg/m² para camada dupla (peças com área superior a 900 cm²).