

ARGAMASSA COLANTE ACII USO INTERNO E EXTERNO



Indicado para:

Cerâmicas em paredes e pisos em áreas internas e externas;
Revestimentos cerâmicos com absorção de água maior que 3%,
com até 60x60cm; Placas cerâmicas com absorção de água menor que 3%;
Revestimentos em fachadas de peças cerâmicas até 20 cm x 20 cm
e absorção de água entre 3% e 6%.

Bases para aplicação:

Emboço e argamassa de contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos
14 dias, superfícies de concreto há mais de 28 dias, conforme NBR 13.754.

Não Indicado para:

Assentamento de qualquer tipo de revestimento em locais como
churrasqueiras, saunas, lareiras, pisos aquecidos e piscinas aquecidas;
Placas cerâmicas com absorção de água maior que 3%;
Bases com Pinturas ou substâncias que impeçam a aderência do produto.

Desempenho do produto:

Aderência:
Cura ambiente: 0,60MPa;
Cura em estufa: 0,60MPa;
Cura submersa: 0,50 MPa ;
Tempo em aberto \geq 15 minutos;
Deslizamento \leq 7 mm;
Produto conforme NBR 14081/2012.

Embalagem e estocagem:

Saco de papel com 20Kg e saco plástico com 20Kg;
Cor Cinza | Validade 6 meses a partir da data de fabricação;
Estocagem Local seco, arejado, elevado do solo.

Consumo:

4,0 a 5,0 kg/m² para camada simples (peças até 900 cm² de área);
7,0 a 8,0 kg/m² para camada dupla (peças com área superior a 900 cm²).